



VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE

CRISTAL								
COLORE Giovanardi	TIPOLOGIA	G _{TOT} ^{ESTERNO}	TRASMISSIONE		RIFLESSIONE		ASSORBIMENTO	
			T _{visible}	T _{solare}	R _{visible}	R _{solare}	A _{visible}	A _{solare}
000	TRASPARENTE	0,57	89	85	8	8	3	7
001	BRUNITO	0,34	39	46	5	5	56	49
039	GRIGIO	0,33	47	52	6	6	42	47
010	WINDOW	0,57	89	85	8	8	3	7
000	GOFFRATO	0,50	77	74	15	14	8	12

CLASSIFICAZIONE GTOT

CLASSE	0	1	2	3	4
GTOT	GTOT ≥ 0,50	0,35 ≤ GTOT < 0,50	0,15 ≤ GTOT < 0,35	0,10 ≤ GTOT < 0,15	GTOT < 0,10
	EFFETTO MINIMO	EFFETTO PICCOLO	EFFETTO MODERATO	EFFETTO BUONO	EFFETTO OTTIMO